



TEKNİK BİLGİ FORMU

24 AYLIK UV

ÖZELLİKLER	DEĞER	BİRİM	STANDARD	
Kalınlık	175	mikron	EN ISO 4591	
Görünüş	Normal		EN ISO 13206	
Mekanik Özellikler				
Kopmada Çekme Dayanımı				
	MD	22	Mpa	EN ISO 527-3
	TD	21,5	Mpa	EN ISO 527-3
Kopmada Uzama				
	MD	600	%	EN ISO 527-3
	TD	750	%	EN ISO 527-3
Akmada Çekme Dayanımı				
	MD	10	Mpa	EN ISO 527-3
	TD	10	Mpa	EN ISO 527-3
Darbe Düşürme Testi				
	Gövde	1000	g	EN ISO 7765-1
	Katyeri	850	g	EN ISO 7765-1
Optik Özellikler				
Toplam Görünür Işık Geçirgenliği	89	%	EN ISO 2155-5	
Pusluluk	20	%	EN ISO 2155-9	
Termal Etki		%	EN ISO 13206	

Diğer Özellikler

Garanti Süresi (*) 2 Yıl

(*) 150 kly/yıl radyasyon olan iklim koşullarında (Farklı radyasyon koşulları veya kalınlıklar için lütfen iletişime geçiniz).

Bu teknik bilgi formunda belirtilen değerler, firmamızda yapılan analiz sonuçlarıdır ve yalnızca referans amaçlı olarak verilmiştir. Bu değerler optimum üretim koşullarında elde edilmiştir, dolayısıyla farklı ürün ebatları ve extrüzyon ekipmanlarına göre bu özellikler değişkenlik göstermektedir. Serasan bu bilgi formu üzerinde istediği zaman önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu teknik bilgi formu garantiye karşı delil olarak kullanılamaz ve son uygulamanın spesifik koşullarına bağlı başarılı kullanımı ile ilgili sorumluluğu kullanıcıya bırakır.